

JLS-4401W/M/S 乙烯基模具树脂

△特征及主要用途:

JLS-4401W/M/S 为模具用乙烯基酯树脂, 已加入触变剂、促进剂, 具有优良的玻璃纤维浸润性, 施工方便, 韧性高, 耐开裂, 制品热变形温度高、尺寸稳定性好, 在高温下有优越的性能保留, 适用于各种尺寸的模具产品。

其中 JLS-4401W 属冬用型, 适用于 11-3 月份(15℃以下);

JLS-4401M 属春秋型, 适用于 4-5、9-10 月份(15-25℃);

JLS-4401S 属夏用型, 适用于 6-8 月份(25℃以上)。

△液态树脂性能(25℃):

| 项目 | JLS-4401W | JLS-4401M | JLS-4401S | 测试方法 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 外 观 | 赤紫色浑浊液体 | | | GB/T8237. 4. 1. 1 |
| 粘度 (cp) | 300-400 | | | JLS-CP-CS-04-2 |
| *凝胶时间 (min.) | 15. 0-30. 0 | 25. 0-45. 0 | 45. 0-65. 0 | GB-7193. 6 |

* 测试凝胶时间时: 固化剂使用 AKZO M-50, 用量为 2%。

△浇铸体物理性能(仅供参考):

| 项 目 | 单 位 | 测 定 值 | 测 试 方 法 |
|-------|-------------------|-------|-----------|
| 热变形温度 | ℃ | 106 | GB/T 1634 |
| 拉伸强度 | MPa | 74 | GB/T2568 |
| 拉伸模量 | MPa | 3000 | GB/T2568 |
| 断裂延伸率 | % | 3. 8 | GB/T2568 |
| 弯曲强度 | MPa | 125 | GB/T2570 |
| 弯曲模量 | MPa | 3500 | GB/T2570 |
| 冲击韧性 | KJ/m ² | 13. 5 | GB/T2571 |
| 巴柯硬度 | --- | 45 | GB/T 3854 |

1)、浇铸体制样方法按 GB-8237-87 执行; 浇铸体固化系统: 固化剂 M-50 1.5%;

2)、浇铸体后固化处理: 室温×24 小时+60℃×3 小时+110℃×2 小时。

1) 本文信息数据仅供参考, 使用方有义务检查本文所指产品质量、安全性及所有数据。本文中的信息是我们最大限度所知悉而且为可信, 但任何一方都不能从中衍生出任何权利。本公司对此不作任何保证, 并保留资料修改权利。

2) 运输时应符合国务院《化学危险品安全管理条例》第五章化学危险物品的运输装卸规定产品应贮存在 25℃以下阴凉处, 避免火种, 隔离热源。