

**PRODUCT DATA****JLS-7817低收缩添加剂****特点及主要用途：**

JLS-7817是使用广泛的SMC/BMC用低收缩添加剂，系饱和聚酯在苯乙烯中的溶液。低收缩性能极佳，可使制品达到零收缩，显著提高制品表面平滑性和光泽度。用于电气、工业、住宅、汽车等SMC、BMC制品。HS-9817的着色性能有限，在选用前请务必确认。

**液体树脂技术指标（25℃）：**

项 目	单 位	指 标	测试方法
外 观	---	淡黄色透明液体	GB/T 8237.6.1.1
粘 度	25℃, mPa.s	800-1000	GB/T 7193.4.1
酸 值	mgKOH/g	4.0-5.5	GB/T 2895
固体含量	%	66.0-68.0	GB/T 7193.4.3
色号 (Harzen)	--	≤60	GB/T 605

**注意事项**

JLS-7817 低收缩添加剂对皮肤和眼睛有刺激，尽量不要让眼睛和皮肤接触。穿戴必要的防护设施，使用橡胶手套和防护眼镜。如果不慎接触到皮肤或溅入眼内，应立即用大量自来水冲洗 15 分钟，然后尽快到医院处理。

**标准包装**

金属桶装：净重 180 公斤；

1) 本文信息数据仅供参考，使用方有义务检查本文所指产品质量、安全性及所有数据。本文中的信息是我们最大限度所知悉而且为可信，但任何一方都不能从中衍生出任何权利。本公司对此不作任何保证，并保留资料修改权利。

2) 运输时应符合国务院《化学危险品安全管理条例》第五章化学危险物品的运输装卸规定产品应贮存在 25℃ 以下阴凉处，避免火种，隔离热源。