

JLLISON

聚里森®

PRODUCT DATA

聚里森®新材料科技

办公地址:常州市新北区通江中路 593 号世纪金田大厦 501  
电 话: 0519-81167117  
传 真: 0519-81162766  
邮 箱: jllison@163.com

JLS-7717 低收缩添加剂

JLS-7717 低收缩添加剂是 PVAC 型低收缩添加剂, 适用于 SMC/BMC 及拉挤成型工艺。具有优异的收缩控制, 制品可达零收缩。

液体性能 (25°C)	粘度 (Brookfield, cps)	3800-4200
-------------	----------------------	-----------

使用说明

为了达到最佳使用效果, 需先进行试验以确定最佳的添加量。JLS-7717 低收缩添加剂的添加量为树脂重量的 10~40%, 在加入固化剂、填料和其他添加剂之前, 将 JLS-7717 低收缩添加剂加入树脂中并混合均匀。

注意事项

JLS-7717 低收缩添加剂对皮肤和眼睛有刺激, 尽量不要让眼睛和皮肤接触 JLS-7723 低收缩添加剂。穿戴必要的防护设施, 使用橡胶手套和防护眼镜。如果不慎接触到皮肤或溅入眼内, 应立即用大量自来水冲洗 15 分钟, 然后尽快到医院处理。

标准包装

金属桶装: 净重 180 公斤;

- 1) 本文信息数据仅供参考, 使用方有义务检查本文所指产品质量、安全性及所有数据。本文中的信息是我们最大限度所知悉而且为可信, 但任何一方都不能从中衍生出任何权利。本公司对此不作任何保证, 并保留资料修改权利。
- 2) 运输时应符合国务院《化学危险品安全管理条例》第五章化学危险物品的运输装卸规定产品应贮存在 25°C 以下阴凉处, 避免火种, 隔离热源。